

类 型			PA6	
牌 号			2230RP	
说 明			PA6+G30 红磷阻燃	
项 目	单 位	试 验 方 法		
密 度	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183	1.41	
收 缩 率	流 动 方 向	内 部 方 法	0.2	
	垂 直 方 向		0.6	
拉 伸 强 度	Mpa	ISO 527- 1,2	155	
断 裂 应 变	%	ISO 527- 1,2	2.3	
弯 曲 强 度	Mpa	ISO 178	220	
弯 曲 模 量	Mpa	ISO 178	8500	
悬 臂 梁 冲 击 强 度 (有 缺 口)	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1eA	8	
简 支 梁 冲 击 强 度 (无 缺 口)	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA	50	
负 荷 变 形 温 度	0.45MPa	℃	ISO 527- 1,2	215
	1.8MPa		ISO 527- 1,2	190
阻 燃 性		UL94	V0	
灼 热 丝 起 燃 温 度		IEC 60695-2-13	750	
体 积 电 阻 率	Ω.cm	IEC 60093	1.00E+15	

注：以上数值为材料的代表性测试值，并非该规格材料的最低值。